

CO
LO
MB
IN

colombin.com

artio

CORK
art

Il nostro ideale di perfezione

∅	DIAMETRO MEDIO Nominale ± 0,4 mm
↕	ALTEZZA MEDIA Nominale ± 0,6 mm
💧	UMIDITÀ Compresa tra 4,5% e 8%
🏠	PESO SPECIFICO MEDIO 130-220 kg/m ³
🔧	CARICO DI STAPPATURA Compreso tra 20 e 40 daN
🔔	TCA Inferiore a 1,0 ng/L*
🧪	ANALISI PREVENTIVE Sensoriali, chimiche e dimensionali
★	DIMENSIONI STANDARD 44x24/26 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 49x24/26 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 54x24/26 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm)

Tecnologia produttiva | Fustellazione da bande di sughero naturale d'origine controllata.

Tipo di corpo | Monopezzo di sughero con verifica del peso specifico mediante pesata singola.

Sanificazione | Estrazione dei composti organoletticamente attivi mediante vapore fluente (Processo Cork ART). Garanzia di assenza di materiale ossidante.

Scelta | Optoelettronica tridimensionale + manuale a tappeto

Marcatura** | Tecnologia laser su corpo e teste dopo preliminare spazzolatura**. Logo a scelta del cliente più codici di identificazione del lotto.

Umidificazione** | In camera climatica mediante irraggiamento UV, acqua e aria microfiltrate, per il raggiungimento di valori di abbattimento microbico prossimi alla sterilità.

Lubrificante** | Idonea lubrificazione paraffino-siliconica

Imballaggio** | Tappi confezionati in sacchi HD-PE imballati in cartoni con peso lordo inferiore a 25 Kg.

*L'azienda ritiene valida solo la norma ISO 20752 per la determinazione del 2,4,6-TCA cedibile.

**Processo certificato ISO 22000

