

CO
LO
MB
IN

colombin.com

art4

CORK
art

Il nostro ideale di perfezione

∅	DIAMETRO MEDIO Nominale ± 0,4 mm
↕	ALTEZZA MEDIA Nominale ± 0,6 mm
💧	UMIDITÀ Compresa tra 4,5% e 8%
📦	PESO SPECIFICO MEDIO 130-220 kg/m³
🔧	CARICO DI STAPPATURA Compreso tra 20 e 40 daN
🔔	TCA Inferiore a 1,0 ng/L*
🧪	ANALISI PREVENTIVE Sensoriali, chimiche e dimensionali
★	DIMENSIONI STANDARD 44x24/25 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm) 49x25 mm ~ Vini fermi (<0,9 atm)

*L'azienda ritiene valida solo la norma ISO 20752 per la determinazione del 2,4,6-TCA cedibile.

**Processo certificato ISO 22000

Tecnologia produttiva | Prodotto tecnico da fustellazione di bande di sughero naturale sottile ad alta densità. Piegare ed accoppiate con polimeri ad uso alimentare. Rifinito con rondelle monopezzo di sughero naturale sulle teste.

Tipo di corpo | Da sughero naturale con verifica del peso specifico mediante pesata singola.

Rondelle | Porzioni di sughero a poro orizzontale unite al corpo utilizzando legante ad uso alimentare.

Sanificazione | Estrazione dei composti organoletticamente attivi mediante vapore fluente (Processo Cork ART su corpi e rondelle). Garanzia di assenza di materiale ossidante.

Scelta | Optoelettronica tridimensionale + manuale a tappeto

Marcatura** | Tecnologia laser su corpo e teste dopo preliminare spazzolatura**. Logo a scelta del cliente più codici di identificazione del lotto.

Umidificazione** | In camera climatica mediante irraggiamento UV, acqua e aria microfiltrate, per il raggiungimento di valori di abbattimento microbico prossimi alla sterilità.

Lubrificante** | Idonea lubrificazione paraffino-siliconica.

Imballaggio** | Tappi confezionati in sacchi HD-PE imballati in cartoni con peso lordo inferiore a 25 Kg.

